



Visoko kvalitetna akrilna boja na bazi vode.
Unutarnja i vanjska mat boja s izvrsnom
pokrivenošću i visokom trajnošću.
U skladu s IS 1945



Specijalna svojstva: Ova boja pruža elegantan izgled i visoku dugoročnu trajnost. Uz iznimnu pokrivenost i perivost, brzo sušenje, disanje boje, bez olova i kromata.
U skladu s IS 1949 i ekološki prihvatljivim certifikatom.

Preporučena upotreba: Unutarnji i vanjski žbukirani beton i zidovi od opeke.

Tehnički podaci:

Šifra proizvoda (SKU): 733-801 Bijela, 733-802 Baza P,
733-803 Baza T, 733-804 Baza D, 733-805 Baza A

Boja: Bijela i više od 2500 boja iz Tambour ton karte

Sjaj: Mat

Izračunata pokrivenost *: 15-16 m²/litra (U dva sloja za bijelo i bazu P) |
12-13 m²/litra (U dva sloja za druge baze)

Preporučeno razrjeđivanje: Voda (vidi preporuku u odjeljku "Aplikacija")

Vrijeme sušenja: Dodir **: 1 sat | **Obnova:** 2 sata | **Čišćenje i pranje:** 7 dana

Rok trajanja: 24 mjeseca

Veličina paketa	Količina po paleti
18 litara	36
15 litara	36
11 litara	48
5 litara	64
1 litara	576

Priprema površine i preporuka sustava:

Unutrašnje vapnaste površine:

Uklonite svo labavo, ljuskasto vapno ili pretjerano debele slojeve. Zagladite s brusnim papirom na glatku površinu. Temeljito očistite prašinu. Nanesite jedan sloj Bonderol Super Primera. Dopustite sušenje na tvrdi sloj (~ 4 sata) i nanesite dva sloja Supercryl Matte +. Provjerite je li površina pripremljena u skladu s IS 1920 dijelovima 1 i 2.

Obojani unutarnji zidovi:

Uklonite svu staru, labavu i ljuštenu boju. Nanesite jedan sloj Bonderol Super Primera na površine boje ljuštenja. Ugladite površinu koristeći gotovu smjesu - Magic Bond Super (samo za unutarnju primjenu) i nanesite jedan sloj Bonderol Super Primer. Dopustite sušenje na tvrdi sloj. Nanesite 2-3 sloja Supercryl Matte +. Kada je stari premaz boje čitav i ne može se ukloniti, nanesite preko njega 2-3 sloja Supercryl Matte +. Provjerite je li površina pripremljena u skladu s IS 1920 dijelovima 1 i 2.

Novi gletani unutarnji zidovi:

Nanesite 2-3 sloja Supercryl Matte +. U slučaju da se zid popravlja s gotovom glet masom, nanesite jedan sloj Bonderol Super Primera na popravljene površine, prije nanošenja Supercryl Matte +.

Novi, neobojeni, gletani unutrašnji zid:

Lagano zagladite površinu pomoću brusnog papira. Uklonite prašinu i ispunite rupe pomoću Calcimo X. Da biste dobili glatku površinu, nanesite jedan sloj Tambourfill i dopustite sušenje na tvrdi sloj (oko 4 sata). Nanesite 2-3 sloja Supercryl Matte +. Provjerite je li površina pripremljena u skladu s IS 1920 dijelovima 1 i 2.

Vanjska površina od betona i cementne žbuke:

Boja se može nanijeti samo nakon što je cementna žbuka potpuno izlivena (oko mjesec ili duže nakon primjene). Uklonite prašinu i nanesite jedan premaz od Exterior Bonding Primer razrijeđenog za oko 30% sa Tambour Mineral White Spirit. Dopustite sušenje barem 24 sata. Nanesite 2-3 sloja Supercryl Matte +. Provjerite je li površina pripremljena u skladu s IS 1920 dijelovima 1 i 2.

Slikani vanjski zidovi:

Očistite zid s vodenim mlazom pod tlakom od 120 atm i uklonite svu lošu boju i ljuštenje. Nanesite jedan sloj Exterior Bonding Primer razrijeđen sa oko 30% Tambour Mineral White Spirit. Dopustite sušenje 24 sata. Nanesite 2-3 sloja Supercryl Matte +. Provjerite je li površina pripremljena u skladu s IS 1920 dijelovima 1 i 2.

Aplikacija: Dobro promiješajte boju prije nanošenja i bojanja.

Nanesite pomoću četke/valjka/Airless: Razrijediti boju vodom za prvi sloj 15% - 20% i dobro promiješati. Razrijediti boju s vodom za dodatni sloj 10% -15%. Nanesite 2-3 sloja prema vrsti površine. Ako se proizvod primjenjuje Airless sprejom, razrijedite s do 30% vode.

Čišćenje i skladištenje: Očistite radne alate sapunom i vodom odmah nakon uporabe. Čvrsto zatvorite spremnik kako biste spriječili prodiranje zraka. Čuvati na natkrivenom i dobro prozračenom mjestu, ispod 30 ° C.

Mjere opreza: Boja je nejestiva; boja se ne definira kao opasna tvar i ne sadrži materijale koji zahtijevaju posebne oznake ili upozorenja. Čuvati izvan dohvata djece. Koristite samo na dobro prozračenom prostoru. Posebne informacije o proizvodu dostupne su u sigurnosnom priručniku (MSDS).

General notes: Nemojte nanositi kada je zid mokar ili kada se očekuje kiša 72 sata prije ili poslije aplikacije i / ili temperatura zida je ispod 10 ° C i relativna vlažnost iznad 85%. Ovi podaci se temelje na našem najboljem znanju i iskustvu. Tambour ima pravo ažuriranja i/ili izmjena bez prethodne obavijesti. Postizanje najboljih mogućih rezultata je predmet pravilne aplikacije, strogo u skladu s našim mjerama i uputama sigurnosti. Prije nanošenja, korisnik bi trebao potvrditi da je proizvod zapravo namijenjen za korištenje i nanošenje na željene površine, i moraju biti pravilno pripremljene za nanošenje proizvoda.

* Praktična pokrivenost se može razlikovati, ovisno o površini, način nanošenja, vještina osobe koja boja i vremenskih uvjeta na mjestu. Predpostavimo otprilike 75% od izračunate stope širenja.

** Na 25°C i 65% relativne vlažnosti zraka.

Proizvodi tvrtke Tambour, tvrtka sa sustavom osiguranja kvalitete koja udovoljava zahtjevima izraelskih standarda ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 i odobrenih od strane Izraelskog instituta za standarde u skladu s njima.